



Pas detalowy TOPWET TW FLEX

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	pas detalowy do pokryć ze zmodyfikowanych pasów asfaltowych
materiał	asfalt
producent	DWS Pohl GmbH, Nickeputz 33, D-52349 Düren, Niemcy
opis	Pas bez wkładów nośnych o grub. 5 mm z szarzieloną powłoką mineralną, bez krawędzi do spawania, elastyczny, o plastyczności 1000%, przetwarzalny bez użycia płomienia, o wysokiej odporności na perforację.

PARAMETRY TECHNICZNE

Pas detalowy TOPWET TW FLEX

parametr	wartość	tolerancja
Grubość	5,0 mm	± 0,2 mm
Waga	5400 g/m ²	+ 0,15 / -0,1
Odporność na temperatury	100°C	0
Odporność na zginanie	-25°C	0
Zawartość wypełniaczy	2%	± 0,02
Temperatura mięknięcia	125°C	0
Sprężystość elastyczna	> 1000%	
Odporność na dalsze wydłużanie przy 750% wydłużeniu		
w kierunku podłużnym	0,4 N/mm ²	± 0,2
w kierunku poprzecznym	0,4 N/mm ²	± 0,2

Odporność na iskry i promieniujące ciepło zgodnie z DIN 4102 część 1 i 7

POSTĘPOWANIE PRZY MONTAŻU

1. Rozgrzać płomieniem tylną część pasa detalowego
2. Rozciągnąć do średnicy przepustu i przeciągnąć przez przepust
3. Pas detalowy przytopić do pasa asfaltowego będącego podstawą
4. Gotowy przepust.

